







wurster[®]
druck + verpackung

inpro⁺

eine Marke der
wurster druck + verpackung gmbh



Lagerung von
Polyethylenfolien.



Technische **Information.**

Vorgaben für LDPE,
LLDPE, MDPE, HDPE ...

Lagerung von Polyethylenfolien.

Um die einwandfreien Produkteigenschaften und die Verarbeitbarkeit von Polyethylenfolien (LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE) zu erhalten, müssen bei der Lagerung bestimmte Vorschriften eingehalten werden:

Polyethylen ist licht- und UV-empfindlich. Unsere Packstoffe bzw. Folien sind am besten in der Originalverpackung und lichtgeschützt zu lagern.

Polyethylen reagiert auch empfindlich auf hohe Temperaturen. Daher sollte die Lagertemperatur der Packmittel zwischen 15° und 30°C bei einer relativen Luftfeuchte von 40 – 65% r. F. liegen.

Ist dies nicht möglich, muss das Packmittel (insbesondere bei Rollenware) ca. 48 Stunden vor der Verarbeitung in die Produktionsräume gebracht werden. In dieser Zeit findet eine Akklimatisierung des Packmittels statt (z. B. Vermeidung von Kondenswasserbildung).

Die Verarbeitung sollte idealerweise innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach Anlieferung erfolgen. Für Materialien mit Sonderausrüstungen wie z. B. Antistatika, Druckvorbehandlungen, Korrosionsschutz etc. gelten abweichende Verarbeitungszeiten.

Für Wechselwirkungen zwischen Produkt und Verpackung kann keine Haftung übernommen werden. Die Verwendung bzw. Freigabe am Produkt ist eigenverantwortlich zu prüfen.

Unsere chargenbezogenen Begleitpapiere (Karton-, Rollenetikett, Palettenschein mit Produkt-, Formatangaben sowie Auftragsnummer und -datum) sind erst unmittelbar vor Beginn der Verarbeitung zu entfernen. Wir empfehlen aufgeführte Begleitdokumente bis zur Restverarbeitung aufzubewahren. Dies dient der detaillierten Rückverfolgbarkeit.

Bei weiteren Fragen berät Sie unser Verkaufsteam in Metzingen sehr gerne. Sie erreichen uns unter der Rufnummer: 07123/9669-70

Hauptsitz:

wurster druck + verpackung gmbh
Paul-Lechler-Str. 6 · D-72555 Metzingen
info@wdv-online.de · www.wdv-online.de
Tel. +49 7123 9669-0

Niederlassung:

inpro+ / wurster druck + verpackung gmbh
Boschstr. 5 · D-72285 Pfalzgrafenweiler
inpro@wdv-online.de · www.inpro-plus.de
Tel. +49 7123 9669-45